

ООО "ТРУБНЫЙ ЗАВОД" 141282, Российская Федерация, МО, г. Ивантеевка, ул.Заречная, 2, тел./факс(495) 739-94-74,
E-mail:korolevtz@ktzholding.ru

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5049/4-Ц



Наименование заказчика

ООО "Королевский трубный завод"

Заказ № 16.11.2021г.

Наименование продукции

Трубы стальные электросварные
прямошовные ГОСТ 10704-91, ГОСТ
10705-80 оцинкованные



№ п/п	Группа поставки	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес п.м., кг
						штуки	метры	
1	-	Ст2пс-5	7635000041	2123437	76x3,5-6000	91	546	6,45
2	-	Ст2пс-5	7635000037	2123437	76x3,5-6000	91	546	6,45
3	-	Ст2пс-5	7635000038	2123434	76x3,5-6000	91	546	6,45
4	-	Ст2пс-5	7635000039	2123434	76x3,5-6000	180	1080	6,45
5	-	Ст2пс-5	7635000040	2123434	76x3,5-6000	91	546	6,45

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% ±100	Si% ±100	Mn% ±100	S% ±10000	P% ±10000	Cr% ±100	Ni% ±100	Cu% ±100	N2% ±1000	Al% ±100	As% ±100
1	12	1	31	16	8	3	2	4	5	4,1	
2	12	1	31	16	8	3	2	4	5	4,1	
3	11	1	33	15	10	4	2	5	6	5,8	
4	11	1	33	15	10	4	2	5	6	5,8	
5	11	1	33	15	10	4	2	5	6	5,8	

Механические свойства и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Технологические испытания			Термообработка
	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплошная в ГОСТ 8695-75	Раздача в ГОСТ 8694-75	Затяг в ГОСТ 3728-78	
1	395	32	275	Уд	Уд	Уд	Уд
2	395	32	275	Уд	Уд	Уд	Уд
3	390	33	255	Уд	Уд	Уд	Уд
4	390	33	255	Уд	Уд	Уд	Уд
5	390	33	275	Уд	Уд	Уд	Уд

Примечание:

1. 100% неразрушающий контроль качества шва вихревыми методом.
2. Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
3. Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ Р.
4. Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
5. Трубы отпускаются по теоретическому весу.
6. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.
7. Горячее цинкование (средняя толщина цинкового покрытия - 44 мкм) производилось фирмой ООО "Точинвест цинк", паспорт качества № 03/12/21 от 03.12.2021г. в соответствии с ГОСТ 9.307-89

Дата выписки сертификата
Ответственный исполнитель

06.12.2021г.

/Ширкова С.А./

